FARBY TERMOODPORNE

ŚNIEŻKA DO KALORYFERÓW

MODYFIKOWANA EMALIA AKRYLOWA

Atest PZH: HK/B/1151/02/2005

PN-C 81907:2003 rodzaj III

- ***odporna na podwyższoną temperaturę***
- ***nie żółknie***
- ***szybko wysycha***

*Modyfikowana emalia akrylowa **ŚNIEŻKA DO KALORYFERÓW** ze względu na swoje doskonałe właściwości: odporność na podwyższone temperatury, brak żółknięcia i doskonałą przyczepność do podłoży przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania kaloryferów i elementów instalacji c.o. Może być również stosowana do malowania uprzednio zagruntowanych elementów drewnianych i drewnopochodnych ,stalowych, żeliwnych, tynków, podłoży betonowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz renowacji starych wymalowań olejno-ftalowych wewnątrz pomieszczeń.*

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
lepkość (kubek Forda ϕ 4mm), 20^0C	[s]	120-180
gęstość, najwyżej	[g/cm^3]	1,29
czas schnięcia powłoki w temp. 20 ± 2^0C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% stopień 1, stopień 3,najwyżej	 [h] [h]	 1 4
oporność na 24h działanie wody	dopuszcza się zmatowienie znikające po 2h	
Grubośc powłoki po wyschnięciu	[µm]	30
wygląd powłoki	połysk	

SPOSÓB STOSOWANIA

przygotowanie podłoża	• nie stosować na metale kolorowe, np. miedź • podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odkurzone i odtłuszczone • pokryte rdzą kaloryfery i rury oczyścić szczotką drucianą do czystego metalu • stare, łuszczące się powłoki farb usunąć mechanicznie, pozostałe dobrze przyczepne fragmenty zmatowić papierem ściernymi odpylić • odsłonięte metalowe fragmenty podłoża zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną ŚNIEŻKA UREKOR S (dostępną także w kolorze białym)
przygotowanie wyrobu	• przed użyciem emalię starannie wymieszać • stosować o lepkości handlowej
wanie malo-	• nie nakładać emalii na rozgrzane kaloryfery • malować w temp. powyżej $+10^0$C i wilgotności poniżej 80% płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem lub przez natrysk • najlepszej jakości powłoki uzyskuje się przez dwukrotne malowanie • kolejne warstwy nanosić po około 4 godz. (niska temp., duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia) • całkowite utwardzenie się powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 godz. • narzędzia po zakończeniu prac umyć w wodzie

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	**PARAMETRY MALOWANIA**				
	lepkość farby [s]	dodatek rozcieńczalnika [%]	średnica dyszy pistoletu [mm]	ciśnienie natrysku [MPa]	zalecana ilość warstw
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2
natrysk pneumatyczny	25÷35	Do 20%	1,4÷2	0,25÷0,5	1-2
natrysk hydrodynamiczny *	postać handlowa	-	0,26	21	1-2

*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA: puszki metalowe: 400 ml; 750 ml
WYDAJNOŚĆ: do 10m^2/l przy jednokrotnym malowaniu
DOSTĘPNE KOLORY: biały, farbę można barwić uniwersalną pastą koloryzującą COLOREX do 10% objetości
Temperatura przechowywania od $+5^0$Cdo $+30^0$C w szczelnie zamkniętych opakowaniach

FFiL ŚNIEŻKA S.A.
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl

WSKAZANIA BHP i PPOŻ

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

FFiL ŚNIEŻKA S.A.
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22
www.sniezka.pl e-mail: marketing@sniezka.pl